



LASURE TOUS TEMPS

Applicable en toute saison, par temps chaud jusqu'à 35°C, par temps froid à partir de 2°C (maximum 85% d'humidité relative) et sur support humide*, sans altération des performances s'il vient à pleuvoir entre deux couches.

Sa formulation renforcée en agents anti-UV, assure une souplesse du film et une haute résistance aux intempéries, UV, écarts de températures.

- Toutes essences de bois
- Boiseries verticales extérieures (abris, chalets, volets, portails, palissades, bardages, etc.)
- Tenue 12 ans ⁽¹⁾

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

- **Bois neufs ou bruts** : adhérence parfaite sur bois nus, propres, non condensant, non ruisselant, non gelés* et sains (dégraisser les bois exotiques au préalable).
- **Bois grisailés ou noircis** : nettoyer avec le **Dégriseur Nettoyant Syntilor** puis égrener avec un papier abrasif (grain 80).
- **Bois déjà lasurés** : égrener légèrement avec un papier abrasif (grain 120).
- **Anciennes finitions (peintures, vernis...)** : poncer aux grains 40, 60 puis 100 ou décaper pour remettre le bois à nu.
- Dépoussiérer soigneusement.
- Si nécessaire, traiter avec un produit de traitement du bois adapté.

ÉTAPE 2

APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer à la brosse, au pinceau ou au pistolet dans le sens des fibres du bois en couches bien garnies. Au pistolet, bien respecter le rendement.
- Le séchage varie en fonction de la nature du bois, de son taux d'humidité et de l'humidité relative. Temps de séchage au toucher :
 - 30 min à 23°C et 50%HR
 - 45min à 5°C et 85%HR
 - Temps de séchage entre deux couches : 4h à 23°C et 50% HR
- **Sur bois extérieurs neufs ou remis à nu** : application en 3 couches.
- **Sur bois déjà lasurés en bon état** : une seule couche suffit.
- **Sur bois déjà lasurés et dégradés** : égrener les surfaces abîmées au papier abrasif grain 120, dépoussiérer puis appliquer 2 couches.
- Ne pas dépasser 48H entre 2 couches.

CONSEIL DU PROFESSIONNEL

Égrener entre les couches (papier abrasif grain 120) pour éliminer les petites aspérités du bois et obtenir un bel aspect.



CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE RÉSINE	Résine acrylique en phase aqueuse
DENSITÉ	1,05 (± 0,05 selon la teinte)
CONSISTANCE	crémeuse
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 1h30 Entre couches : 4h Complet : 24h
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Satiné

⁽¹⁾ **Jusqu'à 12 ans de tenue extérieure** : bois neufs ou anciens, sains, propres, non gras, convenablement préparés. Application réalisée en 3 couches. Séchage complet en conditions normales. Conditions normales d'utilisation domestique (boiseries verticales) et d'entretien. La durabilité** sur des bois peu imprégnables tels que Chêne, Iroko, etc. est limitée et réduite, ainsi que dans le cas d'exposition Sud ou Ouest. Ne pas appliquer sur Red Cedar.

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur bois sains, propres, non gras, maximum 85% d'humidité relative.
- Ne pas appliquer sur parquets et planchers en bois.
- En extérieur, la nuance « incolore » s'utilise uniquement en finition ou en rénovation sur bois lasurés ou teintés.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

