



Idéale pour rénover durablement meubles, plans de travail, objets et boiseries. Sa texture LAQUÉE donne du caractère, sublime la matière et réveille vos intérieurs.

- Haute adhérence sur anciennes finitions, bois brut, mélaminé, MDF, OSB, métaux non ferreux
- Sans sous couche et sans décapage
- Résistance renforcée aux taches, rayures, chocs, ne s'encrasse pas.
- Grand confort d'application avec un tendu parfait sans traces.
- Nettoyage facile à l'eau et aux détergents : Ultra-lessivable Classe 1 (norme NF EN ISO 11998 et EN NF 13300)

Contient 70% d'ingrédients naturels, minéraux et biosourcés (non issus de l'agriculture biologique), dont 30% de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640.

PRÉPARATION

1
ÉTAPE

- Sur bois peint, verni ou lasuré, mélaminé, stratifié, métaux non ferreux : égrener la surface (papier abrasif grain 120-180), dépoussiérer et dégraisser avec de l'acétone.
- Sur bois brut : égrener (papier abrasif grain 100-180), dépoussiérer.
- Sur bois huilé ou ciré : poncer aux grains 40, 60 puis 100, dépoussiérer et dégraisser avec de l'acétone.
- En fonction de la porosité du support et de la teinte choisie, une troisième couche peut être nécessaire notamment sur MDF et OSB

CONSEIL SYNTILOR : pour obtenir un rendu parfait, veiller à ce que la surface soit complètement lisse et sans défauts.

APPLICATION

2
ÉTAPE

Appliquer sur surface saine, propre et sèche.

- Bien mélanger avant utilisation pour homogénéiser la teinte.
- Appliquer la peinture au pinceau ou au rouleau laqueur en 2 couches bien garnies, en croisant les passes, et finir en égalisant.
- Laisser sécher **6h entre chaque couche**. Ne pas dépasser 48h entre 2 couches.

Durcissement rapide après 24h de séchage. Prendre quelques précautions les premiers jours (chocs, taches, nettoyage...). Toutes les performances sont atteintes après 10 jours de séchage.

Rendement : 12m²/L/couche pour une résistance et une couvrance optimale
0,5L = 3 m² en 2 couches – 1 commode, buffet, armoire...

FICHE TECHNIQUE

Septembre 2025



PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

OUTILS & NETTOYAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Syntilor

FABRIQUÉ EN FRANCE

DENSITÉ (à 20°C)	1,24
CONSISTANCE	Onctueuse
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Entre couches : 6H Complet : 24H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Brillant Laqué
ETIQUETAGE SANITAIRE	
ECOLABEL	

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

- Application sur surfaces saines, propres et sèches.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

Contient des produits biocides (conservateur) : Contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE ; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1) et 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu /récipient dans une déchetterie agréée. Porter des gants et des vêtements de protection adaptés.

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS



EAU

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif. Ils ne sauraient induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette fiche technique annule et remplace toutes les versions antérieures.