

Syntilor



VITRIFICATEUR ESCALIERS

Grâce à sa nouvelle génération de résine polyuréthane, ce vitrificateur bénéficie d'un séchage express permettant une réutilisation des escaliers en 1 journée. Sa texture gel facilite l'application sur les marches, contre-marches, limons, rampes et assure un rendu parfait.

- Toutes essences de bois courantes (chêne, pin des Landes, châtaignier, bois exotiques...)
- marches, contre-marches, limons, rampes, paliers
- Spécial intérieur

PRÉPARATION

ÉTAPE 1

- Application sur escaliers en bois, propres, secs et sans trace de cire, d'encaustique, de détergent, de gras, d'huile de lin (ou autres huiles spécifiques) ou de polish.
- **Sur bois neuf** : Egrener grain 120. Dépoussiérer soigneusement.
- **Sur bois vitrifié** : Sur finition en bon état : égrener grain 100 ou 120. Dépoussiérer soigneusement.
- **Sur finition abîmée (usée, avec des marques, écaillée...)** : poncer grain 40, 60 puis 100. Dépoussiérer soigneusement
- **Sur bois peint, ciré ou huilé** : Poncer grain 40, 60 puis 100. Dépoussiérer soigneusement. Dégraisser avec un chiffon imbibé d'acétone.
- **Sur bois exotique neuf** : Dégraisser avec un chiffon imbibé d'acétone après le ponçage, juste avant l'application du vitrificateur.
- Si nécessaire utiliser un produit de traitement adapté. Décapage et décirage déconseillés.

APPLICATION

ÉTAPE 2

- Prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.
- Appliquer au pinceau, au spalter (brosse large) ou au rouleau spécial vitrification en 2 couches bien garnies.
- Sur bois neufs ou remis à nu : appliquer une 3ème couche.
- Entre chaque couche : Laisser sécher 1h puis poncer légèrement au grain 120 et dépoussiérer soigneusement.
- Ne pas dépasser 48h entre 2 couches.
- Durcissement très rapide : réutilisation des escaliers dans les 6H après la dernière couche. Prendre quelques précautions les premiers jours (chocs, taches, nettoyage...). Toutes les performances sont atteintes après 7 jours de séchage.


ENTRETIEN

ÉTAPE 3

- **Nettoyage quotidien** : utiliser de manière fréquente et régulière le **Nettoyant Parquets Vitrifiés et Stratifiés Syntilor**.
- **Entretien occasionnel** : utiliser le **Savon Raviveur Parquets Vitrifiés et Stratifiés Syntilor**.
- **Rénovation annuelle** : pour reformer une couche protectrice et masquer les rayures et traces d'usage, utiliser le **Rénovateur Vitrilor® Parquets Vitrifiés et Stratifiés Syntilor**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TYPE DE RÉSINE	Résine polyuréthane en phase aqueuse
DENSITÉ	1,02 (± 0,05 selon les aspects)
CONSISTANCE	Liquide fluide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 30 minutes Entre couches : 1H Completo : 6H
RENDEMENT	10 m ² au litre par couche
ASPECT	Satiné ou Mat
ÉTIQUETAGE SANITAIRE	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Ne pas appliquer sur parquets pré-vernissés en usinés.
- Commencer votre vitrification par le haut des escaliers. Sur bois vitrifié en bon état : après préparation, faire un test d'adhérence dans un endroit peu visible. Pour teinter votre escalier, utiliser la Teinte Parquet Syntilor avant d'appliquer le Vitrificateur Escaliers.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

