

Syntilor



PEINTURE MULTI-SURFACES RÉNOV'CUISINE®

La **Peinture Multi-Surfaces Rénov' Cuisine®** est idéale pour rénover facilement et donner une seconde vie à votre cuisine. Un coup de pinceau et votre cuisine retrouve modernité et harmonie.

- Bois (brut, lasuré, vernis, ciré, huilé ou peint), mélaminé, stratifié, carrelage mural, métaux non ferreux
- Meubles, plans de travail, boiseries, murs (crépis, peints ou tapissés), radiateurs, électroménagers...
- Spécial intérieur

1

ÉTAPE

PRÉPARATION

- **Sur bois bruts** : égrener la surface avec un papier abrasif grain 120, dépoussiérer soigneusement.
- **Sur bois huilés ou cirés** : décirer soigneusement avec le **Décireur Syntilor**. Poncer aux grains 40, 60 puis 100, dépoussiérer, puis dégraisser soigneusement avec un chiffon imbibé d'acétone.
- **Sur bois vernis, lasurés ou peints, sur mélaminés et stratifiés** : égrener avec un papier abrasif grain 100 ou 120 puis dépoussiérer. Dégraisser soigneusement avec un chiffon imbibé d'acétone.
- **Sur carrelages muraux et sur métaux non ferreux, inox, alu** : dégraisser soigneusement avec un chiffon imbibé d'acétone.
- **Sur murs crépis, peints ou tapisseries** : éliminer les parties non adhérentes puis dépoussiérer soigneusement.

2

ÉTAPE

APPLICATION


- Produit prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger le produit avant emploi pour homogénéiser la teinte.
- Appliquer une couche épaisse de manière croisée au pinceau ou au rouleau laqueur.
- Laisser sécher 2H.
- Appliquer une 2^{ème} couche de la même manière.
- Prendre quelques précautions les premiers jours : pas de nettoyage, de chocs, de taches ...
- Toutes les performances sont atteintes après 7 jours de séchage.
- **ENTRETIEN** : nettoyer avec une éponge humide (non abrasive) et un détergent doux.

CONSEIL DU PROFESSIONNEL

Pour renforcer la résistance sur les surfaces très sollicitées, utiliser la **Résine de Protection Plan de travail et Crédençe** après 8h de séchage de la **Peinture Multi-Surfaces** (ne pas dépasser 48H entre les couches).



**CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES**


| | |
|----------------------------------|--|
| TYPE DE RÉSINE | Résine hautes performances |
| DENSITÉ (à 20°C) | 1,20 (± 0,15 selon la teinte) |
| CONSISTANCE | Onctueuse |
| TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C) | Entre couches : 2H Complet : 12H |
| RENDEMENT | 12 m ² au litre par couche |
| ASPECT | Satiné |
| ÉTIQUETAGE SANITAIRE |  <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p> |

**PRÉCAUTIONS
& CONSERVATION**

- Application sur surfaces saines, propres et sèches.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver 1 an dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

**OUTILS
& NETTOYAGE**

OUTILS



Acétone

NETTOYAGE DES OUTILS

