



SATURATEUR TERRASSES & BARDAGES biosourcé

Protège durablement et nourrit en profondeur tous les bois extérieurs horizontaux (terrasses, abords de piscine) et verticaux (bardages, abris, pergolas, brises vues, palissades...), en leur apportant un bel aspect naturel mat.

- Haute durabilité : jusqu'à 4 ans de tenue sur bois verticaux*
- Terrasses : résiste à l'eau chlorée et aux taches, non glissant.
- Tous types de bois : exotiques, pin, douglas, mélèze, red cedar

Contient 87% d'ingrédients naturels, minéraux et biosourcés (non issus de l'agriculture biologique), dont 20% de carbone biosourcé mesuré selon la norme NF EN 16640.

PRÉPARATION

ÉTAPE 1

- **Bois exotiques neufs** : dégraisser avec de l'acétone
- **Bois bruts anciens, tachés ou grisailés** : nettoyer avec le Dégriseur Nettoyant Syntilor ou revenir au bois brut par ponçage (aux grains 40, 60 puis 80).
- **Bois peints, lasurés ou vernis** : remettre le bois à nu (poncer aux grains 40, 60 puis 80 ou décaper avec un décapant Syntilor).
- Traiter si nécessaire avec un produit de traitement du bois adapté.

Conseils SYNTILOR : un léger égrenage (papier abrasif grain 80), à l'issue de la préparation, ouvrira les pores et facilitera la pénétration.

APPLICATION

ÉTAPE 2

Le bois doit être sec (3 jours de beau temps avant l'application, pas de pluie dans les 24h après la 2ème couche). Ne pas appliquer en plein soleil, ni par une température supérieure à 25°C.

- Bien mélanger avant emploi, ne pas diluer.
- Appliquer une 1ère couche fine dans le sens des fibres du bois (bien imprégner les rainures, assemblages et extrémités). Laisser pénétrer 20 à 30 minutes.
- Appliquer la 2ème couche fine dès que le bois perd son aspect "mouillé". Lisser au pinceau l'éventuel excédent de produit pour éviter les traces de coulures ou de surbrillance.
- Terrasses : attendre au moins 12h avant de remettre en circulation.

*Jusqu'à 4 ans de tenue sur bois verticaux : bois neufs ou anciens, sains, propres, non gras et secs, convenablement préparés. Application réalisée en 2 couches. Séchage complet en conditions normales. Effectuer un entretien intermédiaire au bout de 2 ans si nécessaire.

ÉTAPE 3

ENTRETIEN

- Appliquer directement une nouvelle couche de Saturateur Terrasses & Bardages aux endroits éclaircis ou délavés sous l'action des UV et des intempéries.
- Entretien tardif : voir étape 2 de la préparation.



FABRIQUÉ EN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ (à 20°C)	1,02 (± 0,03)
CONSISTANCE	Liquide fluide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Entre couches : 20 à 30 minutes Complet : 12H
RENDEMENT	10 à 12 m ² au litre par couche
ASPECT	Mat

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Ne pas teinter ou lasurer au préalable. Ne pas appliquer sur un autre saturateur ou sur un produit de protection pour bois extérieur.
- S'assurer au préalable que le bois est sec : 3 jours minimum de beau temps avant application et sans risque de pluie dans les 24H après application de la 2^{ème} couche.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Ne pas appliquer en plein soleil.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

