



LASURE XYLODHONE® 8 ANS

Sa formulation à base de résine polyuréthane lui confère une souplesse et une résistance optimales. Grâce à sa texture gel, elle ne coule pas et son confort d'application est remarquable.

- Toutes essences de bois
- Boiseries verticales (abris de jardin, chalets, volets, portails, palissades, etc.)
- Extérieur - Intérieur

1

ÉTAPE

PRÉPARATION

- **Bois neufs ou bruts** : adhérence parfaite sur bois nus, propres, secs et sains (dégraisser les bois exotiques au préalable).
- **Bois grisillés ou noircis** : nettoyer avec le **Dégriseur Bois Syntilor** puis égrener avec un papier abrasif (grain 80).
- **Bois déjà lasurés** : égrener légèrement avec un papier abrasif (grain 120).

NB : la **Lasure Xylodhone® Syntilor** peut s'appliquer sur toutes anciennes lasures.

- **Sur anciennes finitions (peinture, vernis...)** : poncer aux grains 40, 60 puis 100 ou utiliser au préalable un **Décapant Syntilor** pour remettre le bois à nu.
- Dépoussiérer soigneusement.
- Si nécessaire, traiter avec un produit de traitement du bois adapté.

2

ÉTAPE

APPLICATION


- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer à la brosse, au pinceau ou au pistolet dans le sens des fibres du bois en couches bien garnies.
- **Sur bois extérieurs neufs ou remis à nu** : application en 3 couches.
- **Sur bois intérieurs neufs ou remis à nu** : application en 2 couches.
- **Sur bois déjà lasurés en bon état** : une seule couche suffit.
- **Sur bois déjà lasurés et dégradés** : égrener les surfaces abîmées au papier abrasif grain 120, dépoussiérer puis appliquer 2 couches.
- Ne pas dépasser 48H entre 2 couches.

CONSEIL DU PROFESSIONNEL

Égrener légèrement entre les couches (papier abrasif grain 120 à 180) pour éliminer les petites aspérités du bois et obtenir un bel aspect.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|--|
| TYPE DE RÉSINE | Résine polyuréthane en phase aqueuse |
| DENSITÉ | 1,05 (± 0,05 selon la teinte) |
| CONSISTANCE | Gélifiée |
| TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C) | Au toucher : 30 minutes Entre couches : 2H Complet : 12H |
| RENDEMENT | 12 m ² au litre par couche |
| ASPECT | Satiné |
| ÉTIQUETAGE SANITAIRE |  <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p> |

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Application sur bois sains, propres, non gras et secs (dont l'humidité est inférieure à 10%).
- Ne pas appliquer sur parquets et planchers en bois.
- En extérieur, la nuance « incolore » s'utilise uniquement en finition ou en rénovation sur bois lasurés ou teintés.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

