



PROTECTION COULEUR ESPRIT BOIS® 10 ANS

Huile d'imprégnation qui protège en profondeur et durablement tous les bois extérieurs verticaux. Opacifiante, elle uniformise la surface. Non filmogène, le relief et le toucher brut du bois sont préservés.

- Toutes essences de bois (red cedar, mélèze, douglas, pin...)
- Boiseries verticales (bardages, palissades, abris de jardin, portails, portes, volets, etc.)
- Spécial extérieur

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

- **Bois neufs ou bruts** : dégraisser les bois exotiques à l'aide d'un chiffon imbibé d'acétone.
- **Bois grisailés ou noircis** : nettoyer avec le **Dégriseur Bois Syntilor**.
- **Anciennes finitions (peinture, lasure, vernis...)** : poncer (grains 40, 60 puis 100) ou utiliser au préalable un **Décapant Syntilor** pour remettre le bois à nu. Dépoussiérer soigneusement.
- Si nécessaire, traiter avec un produit de traitement du bois adapté.

CONSEIL DU PROFESSIONNEL

A l'issue de la préparation, un léger égrenage (papier abrasif grain 80) ouvrira les pores du bois et facilitera la pénétration du produit.

ÉTAPE 2

APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant et pendant l'emploi.
- Appliquer la 1^{ère} couche au spalter ou au pinceau dans le sens des fibres du bois (bien imprégner les rainures, assemblages et extrémités).
- Laisser pénétrer 20 à 40 minutes.
- Dès que le bois perd son aspect humide, appliquer la 2^{ème} couche.
- Sur bois très poreux, 20 à 40 minutes après la 2^{ème} couche, appliquer une 3^{ème} couche.
- Si nécessaire, lisser avec un spalter sec après quelques minutes pour éliminer le surplus.

ÉTAPE 3

ENTRETIEN

- Dès que la surface du bois s'éclaircit naturellement sous l'action des intempéries et des UV, dépoussiérer et appliquer la **Protection Couleur Syntilor** aux endroits délavés.
- En cas d'entretien tardif, nettoyer avec le **Dégriseur Bois Syntilor** puis appliquer 2 couches de **Protection Couleur Syntilor**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TYPE DE RÉSINE	Résine haute protection en phase aqueuse
DENSITÉ	1,03 (± 0,05 selon la teinte)
CONSISTANCE	Gélifiée
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 4H Entre couches : 20 à 40 minutes Complet : 12H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Mat

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Adhérence parfaite sur bois nus, propres, secs et sains.
- S'assurer au préalable que le bois est sec : 3 jours minimum de beau temps avant application et sans risque de pluie dans les 24H après application de la 2^{ème} couche.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

