



PROTECTION INCOLORE TENDANCE BOIS™ 8 ANS

Imprègne en profondeur et protège durablement tous les bois extérieurs verticaux. Totalement incolore, son aspect mat ne dénature pas le bois : veinage, relief et couleur d'origine sont préservés.

- Toutes essences de bois (red cedar, mélèze, douglas, pin...)
- Boiseries verticales (bardages, palissades, abris de jardin, portails, portes, volets, etc.)
- Spécial extérieur

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

- **Bois neufs ou bruts** : dégraisser les bois exotiques à l'aide d'un chiffon imbibé d'acétone.
- **Bois grisailés ou noircis** : nettoyer avec le **Dégriseur Bois Syntilor**.
- **Anciennes finitions (peinture, lasure, vernis...)** : poncer (grains 40, 60 puis 100) ou utiliser au préalable un **Décapant Syntilor** pour remettre le bois à nu. Dépoussiérer soigneusement.
- Si nécessaire, traiter avec un produit de traitement du bois adapté.

CONSEIL DU PROFESSIONNEL

A l'issue de la préparation, un léger égrenage (papier abrasif grain 80) ouvrira les pores du bois et facilitera la pénétration du produit.

ÉTAPE 2


APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant et pendant l'emploi.
- Appliquer en 3 couches au pinceau, au spalter ou au rouleau dans le sens des fibres du bois (bien imprégner les rainures, assemblages et extrémités).
- Laisser sécher 4H entre chaque couche.
- Si nécessaire, procéder à un léger égrenage (grain 120 à 180) entre la 2ème et la 3ème couche.
- Application au rouleau : lisser au pinceau après la dernière couche pour éliminer le surplus.

ÉTAPE 3

ENTRETIEN

- Dès que la surface du bois s'éclaircit naturellement sous l'action des intempéries et des UV ou qu'elle apparaît mouillée après une pluie, dépoussiérer et appliquer une couche de **Protection Incolore Syntilor**.
- En cas d'entretien tardif, poncer les surfaces abimées (grain 80 à 120), dépoussiérer et nettoyer. Utiliser si besoin le **Dégriseur Bois Syntilor** puis appliquer 3 couches de **Protection Incolore Syntilor**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


| | |
|----------------------------------|--|
| TYPE DE RÉSINE | Résine hautes performances en phase aqueuse |
| DENSITÉ | 1,02 (± 0,05) |
| CONSISTANCE | Crémeuse |
| TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C) | Au toucher : 2H Entre couches : 4H Complet : 24H |
| RENDEMENT | 12 m ² au litre par couche |
| ASPECT | Mat |

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Adhérence parfaite sur bois nus, propres, secs et sains.
- S'assurer au préalable que le bois est sec : 3 jours minimum de beau temps avant application et sans risque de pluie dans les 24H après application de la 3^{ème} couche.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

