

Syntilor



RÉNOV' MOBILIER DE JARDIN

Exposé toute l'année aux intempéries et aux UV, votre mobilier de jardin en bois aurait bien besoin d'un petit coup de neuf ? Donnez-lui un coup d'éclat et égayez votre extérieur grâce à la palette de teintes très inspirante et colorée du **Rénov' Mobilier de Jardin**.

- Tous bois et bois composites
- Salons de jardin, chaises, tables, bancs, transats, etc.
- Spécial extérieur

PRÉPARATION

1

ÉTAPE

- **Bois neufs ou bruts** : adhérence parfaite sur bois nus, propres, secs et sains (dégraisser à l'aide d'un chiffon imbibé d'acétone les bois exotiques au préalable). Égrener au papier abrasif grain 80 puis dépoussiérer.
- **Bois composites neufs** : laisser vieillir au moins 6 mois en extérieur puis effectuer un test d'adhérence.
- **Bois huilés** : laisser grisailler le support sur toute la surface.
- **Bois tachés, grisés, noircis** : pour un résultat optimal, nettoyer avec le **Dégriseur Bois Syntilor**. Égrener au papier abrasif grain 80 puis dépoussiérer.
- **Sur anciennes finitions (vernis, peintures...)** : égrener au papier abrasif grain 80 puis dépoussiérer.
- Traiter si nécessaire avec un produit de traitement du bois adapté.

APPLICATION

2

ÉTAPE

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant emploi
- Appliquer une 1ère couche bien garnie dans le sens des fibres du bois au pinceau, au spalter ou au rouleau.
- Après 4H de séchage, appliquer une 2ème couche bien garnie. Ne pas dépasser 48H entre les couches.
- Attendre au moins 12H avant la remise en service. Prendre quelques précautions les premiers jours. La dureté définitive est obtenue après 1 semaine dans les conditions normales.

ENTRETIEN

3

ÉTAPE

- Dès que la surface du bois s'éclaircit naturellement sous l'action des intempéries et des UV, appliquer directement **Rénov' Mobilier de Jardin** aux endroits délavés.
- En cas d'entretien tardif : égrener légèrement (abrasif grain 80), bien dépoussiérer puis appliquer 2 couches de **Rénov' Mobilier de Jardin**.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TYPE DE RÉSINE	Résine haute résistance en phase aqueuse
DENSITÉ (à 20°C)	1,10 à 1,20 selon la teinte
CONSISTANCE	Crémeuse
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 30 minutes Entre couches : 4H Complet : 12H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Mat

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- S'assurer au préalable que le bois est sec : 3 jours minimum de beau temps avant application et sans risque de pluie dans les 24H après application.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

