



VERNIS ANTIDÉRAPANT 6 ANS

Côté sécurité, le **Vernis Antidérapant Syntilor** est non glissant grâce à la technologie microbilles. Côté déco, il est incolore et ne dénature pas le support. Côté entretien, son fin effet sablé limite au maximum l'encrassement.

- Ciment, béton, minéraux poreux (pavés autobloquants, pierres de dallage...) et bois
- Terrasses, perrons, escaliers, marches, garages, sous-sols, balcons, etc.
- Extérieur - Intérieur

PRÉPARATION

ÉTAPE 1

- **Ciment et béton bruts (neufs ayant séché au moins 90 jours ou anciens)** : laver avec le **Préparateur Sol Ciment Syntilor**, à l'aide d'une brosse dure. Rincer à grande eau et bien laisser sécher. Vérifier la porosité du matériau. Sur ciment et béton tachés, dégraisser à l'acétone.
- Sur sols « lissés » (ou chapes ayant reçu un ralentisseur de prise) une préparation mécanique (ponçage, grenailage) est nécessaire avant application.
- **Ciment et béton déjà peints** : faire un test d'adhérence au préalable. Dépoussiérer. Ne s'applique que sur peinture bien adhérente et non écaillée ou non dégradée.
- **Minéraux poreux** : après avoir vérifié la porosité, les surfaces doivent être sèches, propres, exemptes de salissures, taches grasses...
- **Bois intérieurs et extérieurs abrités** : poncer au papier abrasif grain 80 et dépoussiérer.

CONSEIL DU PROFESSIONNEL

Le « test de la goutte d'eau » permet de vérifier la porosité du matériau. Un peu d'eau déposée à la surface doit être absorbée rapidement.

APPLICATION

ÉTAPE 2

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
- Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer en 2 couches au pinceau, spalter ou au rouleau (anti gouttes).
- Laisser sécher 2H entre chaque couche. Ne pas dépasser 48H entre les couches.
- Prendre quelques précautions et ne pas stationner de véhicule les premiers jours.


ENTRETIEN ET RÉNOVATION

ÉTAPE 3

- **ENTRETIEN** : nettoyer à l'eau claire et, si besoin, avec un détergent neutre (non ammoniacé).
- **RÉNOVATION** : dépoussiérer, nettoyer, laisser sécher puis renouveler l'application quand la surface redevient lisse suite à une forte sollicitation.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TYPE DE RÉSINE	Résine hautes performances en phase aqueuse
DENSITÉ (à 20°C)	1,03 (± 0,05)
CONSISTANCE	Onctueuse
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 30 minutes Entre couches : 2H Complet : 24H
RENDEMENT	12 m ² au litre par couche
ASPECT	Satiné
ÉTIQUETAGE SANITAIRE	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Ne pas appliquer sur bois cirés ou huilés.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur notre site www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

