



VITRIFICATEUR 100% INVISIBLE

Notre **Vitrificateur 100% Invisible** a été spécifiquement conçu pour préserver la couleur d'origine du bois tout en assurant une protection optimale. Son aspect bois brut ultra mat est la garantie d'un rendu naturel, invisible et sans brillance.

- Bois clairs : pin, sapin, chêne, châtaignier
- Parquets et escaliers
- Compatible sur planchers et sols chauffants

ÉTAPE 1

PRÉPARATION

Parquet ou plancher en bois nu, propre, sec et sain.

- **Parquet brut** : poncer à l'aide d'une ponceuse à parquet (abrasif grain 120).
- **Parquet vitrifié, huilé, ciré ou peint** : poncer « à blanc » à l'aide d'une ponceuse à parquet en 3 passes (abrasif grain 40, 60 puis 100). Décapage et décirage déconseillés.
- **Sur bois anciennement ciré** : dégraisser avec de l'acétone après ponçage.
- Dépoussiérer soigneusement.
- Si nécessaire, utiliser un produit de traitement du bois adapté.

ÉTAPE 2

APPLICATION

- Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Bien mélanger avant emploi.
- Appliquer au pinceau, au spalter ou au rouleau spécial vitrification en 3 couches.
- Travailler par couches croisées, régulières et garnies, en finissant dans le sens de la longueur de la lame (face à la lumière).
- Laisser sécher 2H entre chaque couche. Veiller à ne pas dépasser 48H entre chaque couche.
- Égrener (abrasif grain 120 ou 150) entre chaque couche puis dépoussiérer soigneusement.
- Vous pourrez remettre en service votre pièce 12H après la fin du chantier, en prenant quelques précautions pendant 7 jours (évitiez les chocs, taches, nettoyage).

NB : l'aspect laiteux en pot et lors de l'application disparaît après séchage.

ÉTAPE 3

ENTRETIEN

Pour apporter le meilleur soin à votre parquet, utilisez :

- Au quotidien : le **Savon Nettoyant Parquets Vitrifiés et Stratifiés Syntilor** pour éliminer taches et salissures.
- Une fois par an : le **Rénovateur Parquets Vitrifiés et Stratifiés Syntilor** pour reformer une couche protectrice et masquer les rayures et traces d'usure.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


TYPE DE RÉSINE	Résine polyuréthane en phase aqueuse
DENSITÉ	1,03 (± 0,03)
CONSISTANCE	Liquide fluide
TEMPS DE SÉCHAGE (à 20°C)	Au toucher : 30 minutes Entre couches : 2H Complet : 12H
RENDEMENT	10 m ² au litre par couche
ASPECT	Ultra Mat
ÉTIQUETAGE SANITAIRE	 <p>*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</p>

PRÉCAUTIONS & CONSERVATION

- Ne pas appliquer sur bois exotiques, bois foncés ou bois teintés (risque de voile blanc).
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 12°C ou supérieure à 25°C.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conserver dans l'emballage d'origine, soigneusement refermé après usage.
- Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
- La Fiche de Données de Sécurité de ce produit est disponible sur www.syntilor.com

OUTILS & NETTOYAGE

OUTILS



NETTOYAGE DES OUTILS

